

Kontura 2000 S UNO Kopierschicht

Anwendungsbereich: Für lösemittelhaltige Farbsysteme und UV-Farben

Sensibilisierung Einkomponentig

Festkörpergehalt: 34,5 %

Farbe: Grün

Viskosität: Mittel bis hoch

Auflösung: Sehr gut

Geeignete Entfetter: Kontura Entfetterkonzentrat 1 : 10

Beschichtung: Hand
Maschine

Belichtungszeit: 5 KW Metallhalogenitlampe, 100 cm Abstand

Gewebe	Beschichtung	Zeit in Sekunden
120 T or.	1/3	30

Entwicklung: Mit hohem Druck möglich

Entschichtung: Leicht entschichtbar, in der Regel ohne Hochdruck möglich

Geeignete Entschichter: PVA 1 : 50-100
Entschichterkonzentrat 1 1 : 25
Entschichterkonzentrat 2 1 : 50
Entschichterkonzentrat Kartusche

Lagerbeständigkeit: - Ca. 1 Jahr
Dunkellagerung von vorbeschichteten Schablonen bei 20°C ca 4 Wochen, eingepackt in schwarzer Kunststoffolie bei 50 - 70 % R.F. bis zu 6 Monaten.

Bei den o. a. technischen Informationen handelt es sich um Richtwerte, die bei Laborversuchen ermittelt wurden. Es kann keine Gewähr gegeben werden, daß diese Parameter in der Praxis übereinstimmen. Vorversuche sind daher unerlässlich.