



Coates Screen

# Technisches Merkblatt

---

## TAMPONDRUCKFARBEN TP 287-NT

### ANWENDUNG

Für Polystyrol und Mischpolymerisate wie ABS, Luran, SAN, Papier, Celluloseacetobutyrat, PMMA (Acrylglas) und Hart-PVC.

### EIGENSCHAFTEN

Die Sorte TP 287-NT ist sehr schnelltrocknend und gut deckend. Ihre Oberfläche ist seidenglänzend. Der Druck ist gegen mechanischen Abrieb gut beständig. Die Sorte TP 287-NT ist witterungsbeständig.

### FARBTÖNE

Die Farbtöne der Reihe TP 287-NT sind in ihrer Pigmentierung schwermetallfrei und entsprechen den Bestimmungen der EN 71, Teil 3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente.

### EINSTELLUNG FÜR DEN TAMPONDRUCK

Die Sorte TP 287-NT wird mit 15 - 30% Zusatzmittel A oder Verdünner VD 60 druckfertig eingestellt. Zum Verzögern wird TPD verwendet.

### TROCKNUNG

Die Sorte TP 287-NT trocknet physikalisch, d.h. durch Verdunsten der Lösemittel. Bei Raumtemperatur beträgt die Trockenzeit ca. 30-60 Sekunden, bei Wärmeeinwirkung und Luftumwälzung ca. 10 Sekunden.

Die Sorte TP 287-NT ist bei Raumtemperatur nach ca. 5 Minuten durchgetrocknet.

### REINIGUNG

Zur Reinigung von Klischees und Werkzeugen sind unser Verdünner VD 40 und Klischee Spray geeignet.

### VERPACKUNG

Die Tampondruckfarben TP 287-NT werden ausschließlich in 1 ltr. Gebinden geliefert.

### LAGERBESTÄNDIGKEIT

Angaben zur Haltbarkeit siehe Dosenetikett.

### KENNZEICHNUNG

Vor der Verarbeitung unbedingt Sicherheitsdatenblätter lesen.

Die Sicherheitsdatenblätter nach Verordnung (EG) 1907/2006 enthalten die Kennzeichnung nach Europäischer Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) und Hinweise über Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung.

Die in den Sicherheitsdatenblättern gemachten Angaben beziehen sich auf vorschriftsmäßige Anwendung nach diesem Merkblatt.

---

## STANDARDFARBTÖNE

zitronengelb	TP 287/10-NT	hellblau	TP 287/30-NT
zitronengelb, hochdeckend	TP 287/10-HD-NT	hellblau, hochdeckend	TP 287/30-HD-NT
mittelgelb	TP 287/11-NT	mittelblau	TP 287/31-NT
mittelgelb, hochdeckend	TP 287/11-HD-NT	ultrablau	TP 287/32-NT
dunkelgelb	TP 287/12-NT	dunkelblau	TP 287/33-NT
dunkelgelb, hochdeckend	TP 287/12-HD-NT	blauviolett	TP 287/36-NT
hellorange	TP 287/14-NT	violett, hochdeckend	TP 287/37-HD-NT
orange, hochdeckend	TP 287/15-HD-NT	hellgrün	TP 287/40-NT
ockergelb	TP 287/17-NT	hellgrün, hochdeckend	TP 287/40-HD-NT
hellrot	TP 287/20-NT	tannengrün	TP 287/41-NT
hellrot, hochdeckend	TP 287/20-HD-NT	brillantgrün	TP 287/42-NT
signalrot	TP 287/21-NT	dunkelbraun	TP 287/51-NT
signalrot, hochdeckend	TP 287/21-HD-NT	hellbraun	TP 287/50-NT
karminrot	TP 287/22-NT	weiß	TP 287/60-NT
karminrot, hochdeckend	TP 287/22-HD-NT	weiß, hochdeckend	TP 287/60-HD-NT
rosa	TP 287/25-NT	schwarz	TP 287/65-NT
		schwarz, hochdeckend	TP 287/65-HD-NT

Andere Farbtöne können im Rahmen der Sondertonregelungen hergestellt werden.

## RASTERFARBEN NACH EUROPASKALA

gelb	TP 287/180-NT
magenta	TP 287/181-NT
cyan	TP 287/182-NT

## C-MIX 2000 GRUNDFARBEN

zitronengelb	TP 287/Y30	violett	TP 287/V50
goldgelb	TP 287/Y50	blau	TP 287/B50
orange	TP 287/O50	grün	TP 287/G50
scharlach	TP 287/R20	schwarz	TP 287/N50
rot	TP 287/R50	weiß	TP 287/W50
magenta	TP 287/M50	Lack	TP 287/E50

## BRONZEFARBEN

Reichgold	TP 287/75-AB-NT
Reichbleichgold	TP 287/76-AB-NT
Bleichgold	TP 287/77-AB-NT
Kupfer	TP 287/78-AB-NT
Silber	TP 287/79-AB-NT

<b>METALLGLANZFARBEN</b>	
Reichgold Silber	TP 287/75-MG TP 287/79-MG
Andere Farbtöne können im Rahmen der Sondertonregelung hergestellt werden.	

---

*Die Angaben in unseren Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie dienen der Unterrichtung unserer Geschäftsfreunde, doch ist es unbedingt erforderlich, vor Beginn der Arbeit eigene Druckversuche unter den örtlich maßgebenden Bedingungen im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen. – Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit. APRIL 2008 - VERSION Nr. 4*

**Coates Screen Inks GmbH**  
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg  
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200  
<http://www.coates.de>

---